

BESTRATING



STAP VOOR STAP NAAR HET PERFECTE RESULTAAT

Bij het verwerken van gebakken bestrating is zorgvuldigheid essentieel voor een duurzaam en esthetisch resultaat. Controleer de bestrating direct bij aflevering op gebreken en meld deze binnen 24 uur, omdat verwerking acceptatie van de goederen betekent. Een goede fundering is cruciaal: gebruik bij opritten een onderlaag van grove puin met daarop straatzand met laag zoutgehalte, en bij voetpaden volstaat straatzand. Zorg voor een zandbed van minimaal 20-30 cm en tril dit goed aan met een trilmachine.

Houd rekening met 5% knipverlies door het op maat maken van straatbakstenen. Gebruik een steenknipper voor nauwkeurige aanpassingen. Meng stenen van verschillende pallets om een gelijkmatige kleurnuanciering te krijgen. Leg de stenen met de gladde kant naar boven voor een egaal resultaat en leg langformaten plat. Gebruik Gardenz straatzand voor het zandbed en veeg de voegen in met zilver-, zwartzand of veegsplit. Voor bredere voegen gebruik je polymeer voegzand.

Tril de stenen af met een trilapparaat voorzien van een witte rubberen mat om beschadigingen aan de deklaag te voorkomen. Veeg de bestrating goed af om afsplintering te voorkomen.

CONTROLE BIJ AFLEVERING:

Ondanks de hoge kwaliteitseisen die wij stellen aan onze producten, dien je bij aflevering toch de materialen te controleren op juistheid, schade, breuk, kleur, structuurverschil, corresponderende productiedata en artikelcodes. Hiermee voorkom je teleurstelling tijdens de verwerking. Eventuele gebreken dien je binnen 24 uur na levering te melden bij jouw leverancier. Verwerking betekent acceptatie van de goederen zonder enig voorbehoud. Bij sierbestrating dien je er rekening mee te houden dat deze gevoelig kan zijn voor beschadigingen. Het is dan ook raadzaam om bestrating tijdens het uitpakken, verplaatsen en verwerken zorgvuldig te behandelen.

VERWERKINGSVOORSCHRIFT GEBAKKEN BESTRATING



ALGEMEEN:

Gebakken bestrating wordt gemaakt van klei en gebakken op hoge temperaturen in een oven. Het is een duurzame en robuuste bestrating die veelal wordt gebruikt voor het aanleggen van bijvoorbeeld straten, pleinen, opritten, en terrassen.

FUNDAMENT:

Een goede ondergrond begint bij een goede fundering. Als de ondergrond zwak is, dan is een dikkere fundering nodig. Bij een hogere belasting is het verstandig om de fundering hierop aan te passen. Met een oprit bestaat de onderlaag uit grove puin met daarop een laag straatzand met een laag zoutgehalte. Wil je de bestrating gebruiken voor een voetpad, dan is straatzand voldoende. Wij raden het aan om het zand-bed minimaal 20-30 cm dik te maken. Tijdens het bestraten dien je het zandbed glad te houden, dit zorgt ervoor dat je makkelijker te werk kan gaan. Voor het verdichten is het gebruik van een trilmachine noodzakelijk.

BESTRATING



STRATEN:

Met het bestraten van jouw straat dien je rekening te houden met ongeveer 5% verlies van de bestelde straatstenen. Door het op maat maken van straatbakstenen ontstaat er verlies, ook wel knipverlies ge-noemd.

De straatstenen zijn eenvoudig te knippen met een steenknipper. Het is aan te raden om per pak-ket diagonaal af te pakken. Ook bij meerdere pallets meng je bij levering de stenen door elkaar. Zo ontstaat er bij het bestraten een fraaie verdeling van verschillende kleurnuanceringsen.

Bij bestrating dien je goed op te letten dat de bestrating één goede zijde heeft. Met het straten leg je de gladde bovenkant van de steen altijd aan de zichtzijde van het straatwerk. Dit zorgt voor een mooi egaal resultaat. De ruwere kant is de stempelzijde. Bij twijfel of de steen rechtop of plat verwerkt moet worden, neem dan altijd contact op met jouw dealer. Langformaten dienen ieder geval plat gestraat te worden.

INVEGEN:

Alle soorten gebakken bestrating verwerk je in een zandbed van Gardenlux straatzand de voegen tussen de stenen veeg je in met zilver-, zwartzand of Gardenlux in veegsplit. Bij bredere voegen gebruikt u poly-meer voegzand.

AFRONDING:

Wij adviseren om alle soorten stenen uit het Gardenlux assortiment af te trillen met een trilapparaat die voorzien is van een witte rubberen mat. Dit om beschadigingen aan de deklaag te voorkomen. Als je de bestrating niet goed afveegt, kan er afsplintering van de bestrating optreden.

EIGENSCHAPPEN:

Gebakken stenen worden onder een temperatuur van circa 1100°C gebakken. Door de enorme warmte in dit productieproces krijgen gebakken stenen altijd een licht getrokken vorm. Dit maakt ze iets minder maatvast dan betonstenen.

Door natuurlijke grondstoffen te gebruiken in het productieproces blijven ge-bakken stenen zeer kleurvast.

REINIGING EN UITBLOEI

Onder een afdak of carport kan er soms een witte aanslag ontstaan op bestrating die niet vaak in contact komt met regen. Dit komt door substanties die uit de grond omhoog trekken. Door regelmatig te reinigen met water of een geschikt schoonmaakmiddel, kan deze aanslag worden verminderd.

ONDERHOUD:

Wij raden het af om de hogedrukreiniger te gebruiken om de bestrating schoon te maken. De toplaag raakt dan beschadigd. Je maakt het product er poreuzer mee waardoor het versneld vuil opneemt. Bij bestrating die regelmatig lang nat blijft, kan een groene aanslag ontstaan. Dit is een natuurlijk proces dat niet is toe te schrijven aan de kwaliteit van de geleverde bestrating. Je zou dit wel kunnen verwijderen met groene aanslagreiniger.

Behandel sierbestratingsproducten nooit met strooi- of doozout, chloor, zoutzuur of andere bijtende mid-delen.

Dit kan ernstige beschadigingen veroorzaken aan de deklaag van het product